



# 蓝色金典 耐碱耐老化界面背胶

产品特点：7大应用场景 耐碱耐老化

## 产品简介

蓝色金典耐碱耐老化界面背胶由进口环保型聚合物乳液及优质水泥、精制砂及高分子改性助剂配制而成，该产品可用于室内、室外、墙砖、地砖、瓷砖界面、实混凝土基层、JS防水层等7大场景，涂刷后可保证不同材料之间的强力结合；产品具备超强粘接力，同时具备韧性，可通过释放粘贴材料与瓷砖之间产生的大部分应力，从而有效降低贴砖所产生的空鼓、掉砖概率。

## 执行标准

JC/T 907-2018 I

## 配比及用量

液料：粉料=1:2.5（重量比）。一般参考用量 0.8-1.6kg/m<sup>2</sup>（具体用量受界面纹路状态及施工习惯等会有上下浮动）。

用于各种界面处理时，应均匀满涂，如涂刷过薄可能出现强度不足的问题。

1、用于瓷砖背滚涂一遍即可，厚度不小于 0.8mm，施工用量不小于 0.875kg/m<sup>2</sup>；

## 应用范围

- 适用于室内外场景、墙地面的铺贴需求、砖上贴砖的铺贴需求、同时适用于混凝土基层、JS防水层的界面处理
- 当使用于光滑剪力墙、坚实稳定的混凝土墙体等基层界面增强增糙处理时，可起到有效改善此类型基面因吸水率较低导致其他材料无法服帖及后期粘接材料干缩导致的空鼓现象；
- 当使用于低吸水性瓷砖贴砖前的瓷砖背面处理时，可起到抵抗收缩，有效降低空鼓掉砖概率的作用；
- 当使用于JS水性柔性防水涂料表面的增糙处理时，可起到保障瓷砖铺贴材料的结合性牢固性，防止瓷砖从柔性防水层脱落。

## 基层处理及要求

- 基层/防水界面应坚实洁净，无脱模剂、不起砂、无浮灰、无油污等杂质；
- 施工前，使用硬毛刷或钢丝球清除瓷砖背面的浮灰、油污、脱模剂等影响粘结的杂质。注：对于某些类型的瓷砖背，其表面可能存在透明防污剂或油污等杂质，会严重影响粘结效果，因此需使用硬毛刷蘸水进行擦除，冲洗晾干。

## 施工工艺

- 1、用于坚实稳定的混凝土基面及JS水性防水层界面处理
- ### 基层处理

2、用于混凝土界面最少滚涂两遍，厚度不小于 1.2mm，施工用量不小于 1.6kg/m<sup>2</sup>；

3、用于砖上贴砖最少滚涂两遍，厚度不小于 1.0mm，施工用量不小于 1.3kg/m<sup>2</sup>；

## 颜色

白色乳液+灰色粉料，搅拌后呈灰色浓稠状

## 包装规格

18kg/桶



## 运输及贮存

●运输过程中避免雨淋、暴晒、受冻和撞跌；温度低于 5℃时，应做好保温措施；

基层界面应坚实洁净，强度较高、无脱模剂、不起砂、无浮灰杂质及油污。

### 材料配制

先将按比例液料加入搅拌桶中，然后用电动搅拌器边搅拌边加入粉料，搅拌均匀无结块后放置 3-5 分钟，再次充分搅拌即可使用，拌制好的材料须在 2 小时之内用完。

### 材料施工

使用滚筒将搅拌均匀的材料均匀的滚刷在剪力墙混凝土基层或防水层上，使之均匀分布，完全遮盖，避免透底或漏涂（根据实际涂布效果单遍或多遍滚刷），完全干燥固化后即可进行其他工序操作（建议晾置完全干燥，保障较高强度）。

## 2、用于低吸水性瓷砖背面处理

### 瓷砖砖背处理

施工前使用钢丝球/钢丝刷清除瓷砖背面的浮灰、油污、脱模剂等影响粘结的杂质，注：对于某些类型的瓷砖砖背，其表面可能存在透明防污剂或油污等杂质，会严重影响粘结，因此需打磨或使用钢丝刷蘸水进行擦除，冲洗晾干；

### 材料配制

先将按比例液料加入搅拌桶中，然后用电动搅拌器边搅拌边加入粉料，搅拌均匀无结块后放置 3-5 分钟，再次充分搅拌即可使用，拌制好的材料须在 2 小时之内用完。

### 材料施工

将搅拌均匀的材料使用滚筒/毛刷均匀的滚涂在瓷砖砖背面，使之均匀分布，厚度约 0.8-1mm，待背胶晾置干燥后，配合瓷砖胶粘贴即可。

## 注意事项

●施工环境温度应为 5℃-35℃，五级风以上或雨雪天禁止室外施工；



# 蓝色金典 耐碱耐老化界面背胶

产品特点：7大应用场景 耐碱耐老化

需储存在阴凉干燥的仓库内，防潮防冻，严禁与水接触；  
在正常运输贮存条件下，产品贮存期 12 个月。

本品严禁额外添加水或其他任何粉料/液料成分，请按照标准液粉配比施工，本品桶内已提前搭配好，桶内液料及粉料即为标准配比，切勿自行随意改变某一成分用量；

用于混凝土墙体时，基层必须坚实，洁净，无浮灰起砂情况，用于砼墙面基层时应先隔夜浇水润湿墙体（可起到进一步清洗基层（灰尘流浆）的作用），如墙面存留有脱模剂，则必须将脱模剂预先处理干净；

用于 JS 防水层表面涂刷处理前，应确保防水层是按标准化施工达到足够厚度强度且完全实干；

用于砖上贴砖时，需将旧瓷砖釉面进行适当打磨，保证表面粗糙，并将打磨粉尘清理干净，保证旧瓷砖打磨后表面无脏污且强度足够（如旧瓷砖本身有空鼓情况，则应该拆除瓷砖进行重装）；

在涂刷过程中应保证涂布均匀，避免漏涂、透底，涂膜应保持粗糙，不得收光，宜留毛面；

本品涂刷后需晾置干燥，（建议晾置 24h，可保证强度较高），再进行下一步骤操作施工；

本品不能发挥加固剂套胶固定浮灰起砂功能；不适用于疏松基层；用于墙体基层处理时必须保证基层坚实洁净，此时可起到界面增糙作用；

请严格按照包装说明进行施工。对于其他本包装未注明的应用领域请谨慎，具体情况请咨询雨虹销售人员或技术工程师。

## 生产日期和编号

见合格证



# 蓝色金典 耐碱耐老化界面背胶

产品特点：7大应用场景 耐碱耐老化

## 声明

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。